

製品の説明



今帰仁村 道沿い



名護地内



ブセナリゾート国道沿い

◆コーラルコート◆

南部産の琉球石灰岩を使用し、沖縄の風土にマッチした景観舗装材で透水型と密粒型とがあり、特に透水型にすることにより、降雨の表面排水の抑制、植性、地中生態の改善、地下水の涵養など本来自然が持っている水環境に近づける効用が得られる。

用途

公園や街路の歩道等の景観舗装

透水性の粒度範囲(mm)

フルイ目	19	13.2	4.75	2.36	0.6	0.3	0.15	0.075
粒度範囲	100	95～100	20～36	12～25	—	5～13	—	3～6

マーシャル安定度試験基準値

項目	空隙率(%)	安定度(KN)	フロー値(1/100cm)	透水係数(cm/sec)
基準値	12以上	3.92	20～40	1.0×10^{-2} 以上